

Zaprawa do wykonywania powłok ochronnych na murach kamiennych oraz ceglanych.

Właściwości:

- mineralna
- spoiwo: naturalne wapno hydrauliczne NHL 5
- odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych
- dyfuzyjna
- uziarnienie: 0-2,5 mm
- zmniejsza chłonność podłoża mineralnych

Zastosowanie:

- trwałe zabezpieczenie powierzchni muru przed wnikaniem wody
- zalecana szczególnie dla murów z nasiąkliwego kamienia naturalnego oraz z cegły

Jakość i niezawodność:

- uziarnienie: 0-2,5 mm
- spoiwo: naturalne wapno hydrauliczne NHL 5 wg PN EN 459

Przygotowanie podłoża:

Zalecana na podłoża z kamieni naturalnych, w szczególności na kamienie porowate, pochodzenia wulkanicznego np. tufy wulkaniczne oraz podłoża z cegły. Silnie nasiąkliwe podłoże należy zwilżyć.

Aplikacja:

Szlam ochronny do kamienia naturalnego **NHL-NS** rozmieszać za pomocą mieszadła mechanicznego z czystą wodą. Mieszać do momentu uzyskania płynnej konsystencji wolnej od grudek. Zaprawę do szlamowania nanosić za pomocą szczotki lub pacą. Zaprawę podczas nanoszenia należy często mieszać. Grubość warstwy nie powinna przekroczyć 3 mm. Po upływie ok. 3 dni proces szlamowania można powtórzyć. Świeżą zaprawę należy chronić przed szybkim wysychaniem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak: mróz, porywisty wiatr, przeciąg, bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Prac nie należy prowadzić w temperaturze dla podłoża i otoczenia niższej niż +5 °C oraz wyższej niż +30 °C.

Zużycie:

ok. 1,6 kg/m²/1 mm

Profesjonalny system:

NHL-M Historyczna zaprawa murarska
NHL-F Historyczna zaprawa do fugowania
NHL-P Tynk historyczny
NHL-NS Szlam do kamienia

Temperatura stosowania:

od +5 °C do +30 °C.

Czyszczenie narzędzi:

Myć wodą

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu na paletach drewnianych. Czas magazynowania: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowanie

Opakowanie:

Worek 30 kg.

Bezpieczeństwo:

Produkt ten zawiera wodorotlenek wapnia. W połączeniu z wodą reaguje alkalicznie. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.

Uwaga:

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne:

Spoivo:	NHL 5 naturalne wapno hydrauliczne
Uziarnienie:	0-2,5 mm
Czas zużycia:	ok. 1 godzina
Temp. użycia:	ok. + 5 °C do + 30 °C
Zużycie	ok. 1,6 kg/m ² /1 mm
Magazynowanie:	w suchym miejscu na paletach drewnianych; 12 miesięcy od daty produkcji
Forma dostawy:	30kg
Kolor:	szaro-beżowy

Stan: marzec 2025

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej, tracą ważność instrukcje poprzednie

Szersze informacje można uzyskać:

Sievert Polska Spółka z o.o.
ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20
info@sievert.pl
sievert.pl